REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	30/09/2026
		RO	1130/26

CLIENTE	**ROMAN SCHOSSIG**		
Descrição do Produto	**SELADOR PU STANDART - REF.: 18L**		
Codigo do Produto	**034VZ170.21**	**Lote:**	**017/25**

Descrição da Reclamação

lote 017/26
lote 015/26
Cliente alegas que as peças estão ficando com aspecto esbranquiçado, mesmo usando o retardador.
030CT140.81 lote 012/26
010SV705.81 lote 007/26

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
017/25	Blush	-	Visual	RELAFIX TINTAS	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	x	

Blush LOTE: 017/25



Conclusão: Ao analisar as retenções dos lotes reclamados, aplicados no substrato do cliente com tingidor, após 1 hora de aplicação foi lixado e aplicado verniz , e após seco não foi observado o mesmo aspecto branco citado na reclamação.
Tal acontecido pode ser proveniente da umidade relativa do ar.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

_____

Análista RO's