| REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS | RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's | DATA | 07/010/2026 |
|---|---|---|---|
| | | RO | 1132/26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | **SULSAT COMERCIO DE EXTINTORES LTDA** | | |
| **Descrição do Produto** | **REALCRIL 17 DEMARCACAO VERMELHO** | | |
| **Codigo do Produto** | **017VM100.82** | **Lote:** | **009/26** |

**Descrição da Reclamação**

**Cliente reclama que o produto está desplacando 017VM100.82 lote 09/26 solvente utilizado 010SV004.**

**PLANOS DE ENSAIOS**

| LOTE | ENSAIO | ESPECIFICAÇÃO | METODO | LOCAL DE ANALISE | DATA DE PINTURA | DATA DE INICIO DOS TESTES | DATA DO TERMINO DOS TESTES | RESULTADO OK | RESULTADO NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/26 | Aderência | - | IT-11.017 | RELAFIX TINTAS | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | x | |

**Aderência LOTE: 009/26**



**Conclusão:** Ao analisar as retenções dos lotes mencionados, aplicados em chapas de cimento, após secagem a 25°C em 24 horas foi realizado o teste de aderência em grade, no qual se observa o resultado Gr0 estando dentro das especificações de range máximo Gr1. Assim concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

_____

Análista RO's