REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	07/010/2026
		RO	1133/26

CLIENTE	**SULSAT COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**		
Descrição do Produto	**REALCRIL 17 DEMARCACAO AMARELO**		
Codigo do Produto	**017AM014.82**	**Lote:**	**027/26**

Descrição da Reclamação

Cliente reclama que o produto está desplacando 017AM014.82 lote 27/26 solvente utilizado 010SV004.

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
027/26	Aderência	-	IT-11.017	RELAFIX TINTAS	06/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	x	

Aderência LOTE: 027/26



Conclusão: Ao analisar as retenções dos lotes mencionados, aplicados em chapas de cimento, após secagem a 25°C em 24 horas foi realizado o teste de aderência em grade, no qual se observa o resultado Gr0 estando dentro das especificações de range máximo Gr1. Assim concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

_____

Análista RO's