REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	07/010/2026
		RO	1134/26

CLIENTE	**TELEKOMM TECNOLOGIA LTDA**		
Descrição do Produto	**REALACK 610 MONOTECH BRANCO TELEKOMM FS**		
Codigo do Produto	**610BR011.80**	**Lote:**	**006/26**

Descrição da Reclamação

Cliente informa que a tinta está craquelando lote 006/26 solvente 010SV660.

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
006/26	Incompatibilidade	-	Visual	RELAFIX TINTAS	06/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	x	

Incompatibilidade LOTE: 006/26



Conclusão: Ao analisar a retenção do lote reclamado diluído 10% com 010SV660 lote 123/26 pois o cliente não tem o lote de diluente usado, aplicado em chapa flanderes, após a aplicação não foi observado craquelamento, o qual manteve o mesmo aspecto após seco. Assim após as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

_____

Análista RO's