| REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS | RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's | DATA | 14/10/2026 |
|---|---|---|---|
| | | RO | 1138/26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | **LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA** | | |
| **Descrição do Produto** | **LACA NC PRETA - REF.: 200 LT** | | |
| **Codigo do Produto** | **015PR005.85** | **Lote:** | **008/26** |

**Descrição da Reclamação**

**CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 015PR005.85 LACA NC PRETA - REF.: 200 LT LOTE 008/26 DILUIDO 30% COM 010SV040.81 LOTE 061-26 ESTA DEMORANDO PARA SECAR. APLICAÇÃO SOBRE PEÇAS DE FUNDIÇÃO.**

**PLANOS DE ENSAIOS**

| LOTE | ENSAIO | ESPECIFICAÇÃO | METODO | LOCAL DE ANALISE | DATA DE PINTURA | DATA DE INICIO DOS TESTES | DATA DO TERMINO DOS TESTES | RESULTADO OK | RESULTADO NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/26 | Secagem | - | - | RELAFIX TINTAS | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | x | |

**Secagem LOTE: 008/26**



**Conclusão:** Ao analisar a retenção do produto, aplicado com diluição de 30% com o diluente 010SV040 mencionado, após 30 minutos o produto deu toque, e em 2 horas deu manuseio, conforme descrito no boletim técnico.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

_____

Análista RO's