REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	22/10/2026
		RO	1142/26

CLIENTE	**ALMEIDA STONES LTDA**		
Descrição do Produto	**PRIMER PU BRANCO E022 - REF.: 18 LT**		
Codigo do Produto	**025BR040.21**	**Lote:**	**009/26**

Descrição da Reclamação

Cliente alega q o produto está atendendo normalmente o cliente , mas o cheiro está muito forte , diferente do que do enviado anteriormente, o pessoal da produção está reclamando muito do cheiro
lote 041/26

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
009/26	Viscosidade	80 – 90	IT-1.008	RELAFIX TINTAS	22/10/2026	22/10/2026	22/10/2026	x	

VISCOSIDADE LOTE: 009/26



Conclusão: Ao analisar a retenção do lote reclamado, verificado a viscosidade com viscosímetro Krebs, foi observado o resultado de 86KU, sendo que seu range de aceitação é de 80 a 90KU, assim encontra-se dentro do range, ao catalisar e diluir, a viscosidade de aplicação fica em torno de 18 segundos CF4, conforme as especificações padrão de aplicação, após as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

_____

Análista RO's