REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	22/10/2026
		RO	1144/26

CLIENTE	**BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA**		
Descrição do Produto	**REALTERM 26 GRAFITE 300 C - REF.: 18 LT**		
Codigo do Produto	**026GR001.21**	**Lote:**	**013/26**

Descrição da Reclamação

Cliente esta com dificuldade aplicar esse lote. Parece que esta gelatinando
Que laboratório sugere fazer? Se diluir Qual? Pois ela pronta pra uso. Acredito que com tempo dela de estoque deve ter reagido algo.
E se tem problema usar?
142174 nf

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	IMPEORCEDENTE	PROCEDENTE
013/26	Viscosidade	50 – 55	IT-1.008	RELAFIX TINTAS	22/10/2026	22/10/2026	22/10/2026	x	

VISCOSIDADE LOTE: 013/26



REALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA
RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - CENTRO IND MAUA - COLOMBO - PR
Cep: 83413-570 Fone/Fax: 41 36611850 Vendas: 41 36611861
Cnpj: 73.244.626/0001-17 Insc Est: 1370167105
www.realfix.com.br Email: vendas@realfix.com.br

LAUDO DE ANALISE

Produto	REALTERM 26 GRAFITE 300 C	Lote	013/26
Codigo	026GR001.21	Dta Fab.	30/04/2026
Cliente	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Dta Val.	30/04/2027

Teste/Ensaio	Norma	Especificacao	Und	Resultado
CAMADA SECA	IT-1.019	20 - 25	MICRONS	21
PESO ESPECIFICO	IT-1.010	1,140 - 1,240	G/CM³	1,170
SECAGEM PARA REPINTURA	IT-1.018	6 - 72	HORAS	70
SOLIDOS POR PESO	IT-1.011	40 - 44	GRAMAS	40
VISCOSIDADE UK	IT-1.008	50 - 55	UK	55

Observacoes	

Controle de Qualidade	Resultado	Data
WELLINGTON DOS SANTOS TEIXEIR PR-231970/D	APROVADO	22/10/2026

"Emitido eletronicamente. Dispensa Assinatura."

Conclusão: Ao analisar a retenção do produto, realizado a medição da viscosidade em viscosímetro Krebs, observamos o resultado de 51 KU, o range de liberação do produto é de 50 a 55KU, estando dentro das especificações, segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.
Cliente menciona: "Que laboratório sugere fazer? Se diluir qual? Pois ela pronta pra uso. Acredito que com tempo dela de estoque deve ter reagido algo."

A pedido do cliente, sugerimos diluir no máximo 30% 010SV004.

Anderson Otica

_____

Análista RO's