REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	22/10/2026
		RO	1145/26

CLIENTE	**DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME**		
Descrição do Produto	**REALACA 58 REATIVA PRETA ACET. - REF.: 1**		
Codigo do Produto	**058PR089.21**	**Lote:**	**019/25**

Descrição da Reclamação

cliente reclama a tinta está muito LIQUIDa conforme vídeo, material foi aberto e agitado (mesmo sem diluir). Tinta está muito fina, não está cobrindo e cliente está passando muitas demãos e mesmo assim, não está cobrindo. cliente reclama que tinta está sem brilho também conforme áudio do mesmo.
010sv040 061/26
nf137837

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	IMPEORCEDENTE	PROCEDENTE
019/25	Viscosidade	60 – 80	IT-1.008	RELAFIX TINTAS	22/10/2026	22/10/2026	22/10/2026	x	

VISCOSIDADE LOTE: 019/25





Conclusão: Ao analisar a retenção do lote reclamado, medido a viscosidade em viscosímetro Krebs, foi observado o resultado de 61KU de um range de 60 a 80KU, ao aplicar com diluição de 50% com 010SV040 o produto cobriu com duas passadas (uma demão), seu brilho é acetinado conforme descrição, assim concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

_____

Análista RO's