REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	28/10/2026
		RO	1150/26

CLIENTE	**POLYMONT DO BRASIL LTDA**		
Descrição do Produto	**REALPOXI 470 PISO BRANCO N-9,5 - REF.: 3**		
Codigo do Produto	**470BR001.82**	**Lote:**	**007/26**

Descrição da Reclamação

O cliente relata que o material aplicado na terça-feira, dia 20/10, ainda não apresentou secagem adequada. Até hoje, 23/10, a superfície permanece com aspecto emborrachado e apresenta marcas acentuadas ao ser pressionada.cliente também demonstrou preocupação, pois o material amarelo utilizado por eles apresentou o mesmo problema.

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	IMPEORCEDENTE	PROCEDENTE
007/26	Secagem	-	-	RELAFIX TINTAS	26/10/2026	26/10/2026	28/10/2026	x	

Secagem LOTE: 007/26



Conclusão: Ao analisar a retenção do lote 007/26 catalisado com 030CT472 lote 006/26, com aplicação, média de 200mi após secagem em 24 horas a 25°C, observamos que o produto dá manuseio, em pesquisa não foi encontrado nenhuma mudança nas formulações em que justifique a falta de secagem relatada, após as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

_____

Análista RO's