REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	28/10/2026
		RO	1153/26

CLIENTE	**BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA**		
Descrição do Produto	**REALTHANE 24 PRETO BRASELIO SF - REF.:3,**		
Codigo do Produto	**024PR003.82**	**Lote:**	**020/26**

Descrição da Reclamação

CLIENTE ESTÁ RECLAMANDO Q LOTE 020 ESTÁ FOSCO, FORA DO PADRAO DE BRILHO ENTRE 25% A 35% E ESTA MEIO CINZA , CONFORME VIDEO E AUDIO lote 083/26 e 077/26 - 030CT004.140

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	IMPEORCEDENTE	PROCEDENTE
020/26	Brilho	25 a 35	IT-1.009	RELAFIX TINTAS	27/10/2026	27/10/2026	28/10/2026	x	

Brilho LOTE: 020/26



Conclusão: Ao analisar a retenção dos lotes reclamados, não foi mencionado o lote de diluente então foi diluído 10% com 010SV068 lote 098/26, aplicado em chapa metálica na camada de 45 mícrons seco, após seco foi medido o brilho com aparelho GLOSSMETER a 60° no qual foi observado o valor de 25 unidades de brilho estando dentro das especificações, segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

_____

Análista RO's