

Empresa: Irriga Brasil

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Contato: Roberto**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**610 UN 001 018/25 800 DC 001**2.2 Serviço solicitado**Aplicação 800 DC 001**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: Metalmérica Substrato: Aço CarbonoTratamento de superfície: DecapanteMétodo de aplicação: pistola Ar Mix**4. SERVIÇO EXECUTADO**

→ Após a limpeza com 800 DC 001, foi aplicado o 610 UN 001 com 8% de diluição onde nas peças críticas não foi observado craquelado ou demora na secagem.

→ Foi instruído cuidar da diluição, foi diluído com o 010 SV 660.

22/01/2026Assinatura Cliente: Roberto F. da SilvaVisitado por: 22 Anderson Oliveira