

Empresa: binz
Endereço: _____
Contato: valdecar

Fone: _____
Cidade: _____ UF: _____

1. MOTIVO DA VISITA☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**

Aplicação para avaliações de desempenho de produto

2.2 Serviço solicitado**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**

Segmento de atuação: Móveis Substrato: Madeira

Tratamento de superfície: Gravamento

Método de aplicação: pistola

4. SERVIÇO EXECUTADO

- 034V2006 Cat-Use 2x1 030CT038, diluição 5%. Com diluente Farben 253.008
- foi adicionado 1,5% de Acelerador P/melhorar a Secagem
- produto fica 4 horas catalisado até consumo TOTAL.
- Gravamento na máquina em 1:30 H com Uca 320 ficou bom, mas no Gravamento com 360 manual o produto emplasta.
- Após 2H O Gravamento manual ficou OK

12/02/2026

Assinatura Cliente: _____



Visitado por: _____

Anderson Otton