

Empresa: Linz / Rolon

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Contato: Valdear**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**056BR082**2.2 Serviço solicitado**Aplicação de amostra**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: MóveisSubstrato: MadeiraTratamento de superfície: UcramentoMétodo de aplicação: pistola**4. SERVIÇO EXECUTADO**

→ Produto catalisado 030CT090 diluído 10% de 056BR068
produto ficou com a viscosidade mais baixa que
a da farben, cobertura ficou pouco baixa em
comparação ao 056BR721

→ Foi realizado outro teste com 010SVZ05 10%

→ Pintor Relata que quer com a viscosidade de mais
alta e a cobertura melhor.

Teve que aplicar 2 demãos a mais.

→ Aprovado cor, secagem e brilho.

12/02/2026

Assinatura Cliente: _____



Visitado por: _____

Anderson Otico