

Empresa: Linz / Oltan
 Endereço: _____
 Contato: _____

Fone: _____
 Cidade: _____ UF: _____

1. MOTIVO DA VISITA

☐ Contato Comercial ☒ Produto/Processo ☐ Orientação/Demonstração

2. PRODUTO E SERVIÇOS

2.1 Produtos

056BR082 / 036V2023

2.2 Serviço solicitado

3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Segmento de atuação: Móveis Substrato: Madeira

Tratamento de superfície: Lixamento

Método de aplicação: pistola

4. SERVIÇO EXECUTADO

056BR082 diluído 10% com 010SV705 Retardador
ficou com viscosidade de 17" cf4, aplicabilidade,
cobertura, Secagem inicial aprovados, viscosidade
aprovada.

Brilho ficou 20UB de concorrente e brilho 10UB
perém cliente quer brilho 20UB
Produto aprovado

036V2023 Diluição 10% 010SV068 10% 010SV705
viscosidade 16" cf4, Secagem inicial, aplicabilidade
e brilho Aprovado, Secagem empilhamento e serbi
ferto depois de 24 horas

04/03/2026

Assinatura Cliente: _____

Visitado por: _____

Anderson