

Empresa: Informobile

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: CUMITIBAUF: PR

Contato: _____

20/04/23**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**teste linha 046/0048**2.2 Serviço solicitado**acompanhamento teste**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: MOVETSSubstrato: MADERA ANGELIM

Tratamento de superfície: _____

Método de aplicação: pistola**4. SERVIÇO EXECUTADO**

→ Aplicação Fundo BA 046VET02 → Diluição 10% com água
Aplicação dentro da normalidade, Secagem ao ar → 1 hora
secação memoria → 15 min. Bom lixamento e enchimento

→ VERNIZ 048VET01 → Diluição 10% com água
Secagem AO AR → AO TOQUE 20 min.
Secagem AO TUNEL → AO TOQUE 15 min → não necessari
Banco de 3 a 4 horas para cura total após passagem

Cliente fará os testes necessários, como empilhamento
dureza, sendo que o amarelo não feito em piloto
para ajustes de aplicação.

Cliente ficou satisfeito com resultados iniciais

Assinatura Cliente: _____

Visitado por: [Assinatura]