

Empresa: Pastor

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: Quatro Barras UF: PrContato: Elton - Pastura.**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☒ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**- Realthane 29 Branco- 029 BR 202- Realthane 29 Preto- 029 PR 101- Realpar Golbourne 256 - Versão 256 VM 001**2.2 Serviço solicitado**- Trepar sistema pintura novo.**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: Implantação Rodoviária Substrato: Aço cortado.Tratamento de superfície: Tratamento Abrasivo LeveMétodo de aplicação: Revetor**4. SERVIÇO EXECUTADO**

→ Foram aplicadas duas camadas com primer golbourne 256 no período da manhã, e início o lixamento após o almoço.

→ Às 15:00 Início a aplicação do Realthane 29 Preto
dados: Início pintura: 15:05 1ª Passada T: 31,5°C UR: 24%
15:40 2ª passada T: 28,7°C UR: 20%
16:05 3ª passada T: 29,4°C UR: 24%.

Paralelo ao início a aplicação do Realthane 29 Branco.

Comentários sobre os produtos:

Primer → Aplicação OK, odor forte e lixamento revisor
PU Branco / Preto → Odor forte, aplicação OK e
Bulho OK. o mesmo foi percebido requisição
menor dos PU's em comparação ao da Kelling.

Resultados: Primer Reperado

PU Branco e Preto → aprovado

Assinatura Cliente: _____

Visitado por: _____

Levon Leves
26/10/22