

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Nível                     | M A T E R I A L |                                        | Un | Quantidade | Valor<br>Peças | Valor<br>Unit. | Valor<br>Sub.Contr | Valor<br>MOB | Valor<br>Total | % Na<br>Fórmula |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|----|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1                         | 049VZ121        | VERNIZ ACRILICO FLAKE PEROLA BRANCA II | KG | 1,00000    |                |                |                    |              | 17,148220      |                 |
| 2                         | P-418           | RESINA ACRILICA EM XILOL               | KG | 0,59800    | 9,168540       | 15,3320        |                    |              |                | 59,8000         |
| 2                         | F-908           | BENGEL 908                             | KG | 0,00500    | 0,062000       | 12,4000        |                    |              |                | 0,5000          |
| 2                         | G-163           | DISPERBYK 163                          | KG | 0,01000    | 1,253000       | 125,3000       |                    |              |                | 1,0000          |
| 2                         | F-04            | AEROSIL R972                           | KG | 0,00500    | 0,805550       | 161,1100       |                    |              |                | 0,5000          |
| 2                         | F-275           | AG 163 SILVER WHITE 40-200UM           | KG | 0,01200    | 0,713060       | 59,4217        |                    |              |                | 1,2000          |
| 2                         | S-06            | XILOL                                  | KG | 0,25200    | 1,953000       | 7,7500         |                    |              |                | 25,2000         |
| 2                         | S-32            | ACETATO DE BUTILA                      | KG | 0,04400    | 0,483120       | 10,9800        |                    |              |                | 4,4000          |
| 2                         | S-34            | ACETATO DE ETILGLICOL                  | KG | 0,03000    | 0,582000       | 19,4000        |                    |              |                | 3,0000          |
| 2                         | S-15            | ACET AMILA ISOPENTI                    | KG | 0,02000    | 0,478000       | 23,9000        |                    |              |                | 2,0000          |
| 2                         | G-72            | TINUVIM 292                            | KG | 0,00700    | 0,801450       | 114,4929       |                    |              |                | 0,7000          |
| 2                         | G-306           | BYK 306                                | KG | 0,00500    | 0,464900       | 92,9800        |                    |              |                | 0,5000          |
| 2                         | SC-43           | SOLUCAO ACELERADOR DE PU               | KG | 0,01000    |                |                |                    |              | 0,185700       | 1,0000          |
| 2                         | G-52            | BYK 065                                | KG | 0,00200    | 0,197900       | 98,9500        |                    |              |                | 0,2000          |
| Custo Total Para Produção |                 |                                        |    |            | 17,148220      |                |                    |              | 17,148220      |                 |
| Custo de Venda            |                 |                                        |    |            |                |                |                    |              |                |                 |
| Custo Total               |                 |                                        |    |            | 17,148220      |                |                    |              | 17,148220      |                 |