

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	057BR006	PROMOTOR DE ADERENCIA PARA PVC	KG	1,00000					18,709950	
2	P-164	RESINA FTALON 60/60X	KG	0,35000	8,327550	23,7930				35,0000
2	SC-58	GEL DE BETONE	KG	0,03000					0,279680	3,0000
2	G-41	ANTI TERRA- 203	KG	0,00500	0,227000	45,4000				0,5000
2	F-255	DIOXIDO DE TITANIO TIONA 121	KG	0,10000	1,880000	18,8000				10,0000
2	U-45	ALM W	KG	0,10000	0,130000	1,3000				10,0000
2	SN-17	SOLUCAO CAB	KG	0,20000					5,362670	20,0000
2	S-32	ACETATO DE BUTILA	KG	0,09000	1,018800	11,3200				9,0000
2	G-33	ADITIVO ANTIESPUMA BYK 052N	KG	0,00300	0,151850	50,6167				0,3000
2	G-38	ADITIVO BYK 375	KG	0,00200	0,255400	127,7000				0,2000
2	S-06	XI LOL	KG	0,05000	0,405000	8,1000				5,0000
2	S-05	ACETATO DE ETILA	KG	0,07000	0,672000	9,6000				7,0000
Custo Total Para Produção					18,709950				18,709950	
Custo de Venda										
Custo Total					18,709950				18,709950	